

INTELLO® / INTELLO® PLUS INTELLIGENTNE AURU- JA ÕHUTÕKKESÜSTEEM



INTELLO®

INTELLO®(PLUS) on maailmas esimene ja ainuke niiskusmuutlik ehk "hingav" auru- ja õhutõke, mis sobib kasutamiseks uutes ja renoveeritavates eluhoonetes (k.a niisketes ruumides).


Ehitusfüüsika reegel 60/2 ja 70/1,5.

Suurema õhuniiskuse korral, näiteks uusehitistes ja köökides, peab s_d -väärtus suhtelisel õhuniiskusel 60% olema üle 2 m, et kaitsta konstruktsiooni hallituse eest.



INTELLO®(PLUS) on selles osas näitajaga $s_d = 4$ m täiesti ohutu. Ehitusfaasis on suhteline niiskus pöranda- ja krohvitoode ajal keskmiselt 70%. Hallituse tekke ennetamiseks peaks s_d -väärtus (Hydrosafe-väärtus) olema 1,5 – 2,5 m, mis INTELLO-l on 2 m. INTELLO®(PLUS) täidab kindlalt ka 70/1,5 reegli.

Toimivus aurutõkkena:

TALV – kõik kaasaegsed ehitusvillad (klaas-, kivi-, puit-, tselluull jne) vajavad sisepinnal õhkupidavalt paigaldatud (õhupidavus) aurutõket. Talvel on INTELLO®(PLUS) difusioonitakistus s_d -väärtus üle 10 m (alla 7 g/m² 24 h), mis näitab INTELLO®(PLUS) niiskustakistust katusesse ja/või seinale.



SUVI – aurutõke peab võimaldama põhikonstruktsiooni tekkinud niiskusel sissepoole kuivada. s_d -väärtus 0,25 m, näitab väga head kuivamispotentsiaali (Tartus ca 3500 g/m² ja Tallinnas ca 3000 g/m² kohta aastas). Talvel on INTELLO®(PLUS) membraan 100 korda takistavam kui suvel.



Tehnilised andmed	INTELLO®	INTELLO® PLUS
Materjal	100% polüolefiini - polüpropüleenvliis, membraan polüetüleen-kopolümeerist	100% polüolefiini - polüpropüleenvliis, membraan polüetüleen-kopolümeerist, armeering polüpropüleenist
Kaal (EN 1849 - 2)	85 ± 10 g/m ²	110 ± 15 g/m ²
Paksus (EN 1849 - 2)	0,25 ± 0,05 mm	0,40 ± 0,1 mm
Difusioonikonstant μ (EN 1931)	30.000	18.750
Difusioonitakistus: s_d -väärtus (EN 1931)	7,5 ± 0,25	
Difusioonitakistus: s_d -väärtus (EN ISO 12572)	0,25 → 25 m	
Hydrosafe-väärtus (DIN 68800-2)	2 m	
Difusioonitakistus: MVTR	1,25 kuni 125 MNs/g	
Tulekindlus (EN 13501-1)	E	
Veekindlus (EN 13984)	NPD*	
Õhupidavus (EN 12114)	läbitud	
Vastupidavus kemikaalidele (EN 13984)	NPD*	
Ohtlikud ained (EN 13984)	puuduvad	
Löögikindlus (EN 13984)	NPD*	
Tõmbetugevus piki-/ristisuunas	(EN 12311-2) 130 N/50mm / 105 N/50mm	EN 13859-1 (A) 350 N/50mm / 290 N/50mm
Katkevenivus piki-/ristisuunas	(EN 12311-2) 90% / 90%	EN 13859-1 (A) 15% / 15%
Punkttugevus piki-/ristisuunas	(EN 12310-1) 70 N / 70 N	EN 13859-1 (B) 200 N / 200 N
Vuugi tõmbetugevus (EN 12317-2)	NPD*	
Vananemiskindlus (EN 1296 / EN 1931)	läbitud	
Temperatuurikindlus	pikaajaline -40 °C kuni +80 °C	
Soojusjuhtivustegur λ	0,17 W/m·K	
Saksa katusekatjate keskliidu (ZVDH) materjalgarantii	ja	
Üldine ehitusjärelvalve tunnustus (niiskusmuutlik aurutõke vastavalt DIN 68800-2)	DiBt : Z-9.1-853 (vananemiskindel aurutõke)	
CE-märgis (EN 13984)	ja	
Kasutus	ehitusvilladega v.a puistevillad	ehitusvilladega k.a puistevillad

NPD* – Toimivus määratata

ÕHUTUSVALEM: kuivamisvõime > niiskuskoormus = niiskuskahjustuste puudumine

ÕHUTIHDAD TOOTED

Õhutihted teibid **pro clima TESCON** seeriast. **TESCON No 1** väga hea nakkuvusega, **TESCON VANA** väga hea nakkuvusega, jäik **TESCON INVIS** väga hea nakkuvusega, jäik, musta värvi.

Sobivad eelnevalt krunditud (pro clima TESCON PRIMER) puitkiudplaatide (Steico, Isoplaat) teipimiseks.

Kasutamistemperatuur alates -10 °C, kasutamiseks sise- ja välistingimustes.

Kleepemastiks **pro clima ORCON F** Kasutamistemperatuur alates -10 °C, kasutamiseks sise- ja välistingimustes.

Nurgateip kolme eraldusribaga **pro clima TESCON PROFIL** Kasutamistemperatuur alates -10 °C, kasutamiseks sise- ja välistingimustes.

Kaablite mansetid **pro clima KAFLEX** (ø 6 -12 mm).

Torude mansetid **pro clima ROFLEX** (ø 15 - 320 mm).

Valmistatud vananemiskindlast EPDM kummist. Temperatuuritaluvus pikaajaliselt -40 °C kuni 120 °C.

OSB plaadi ühenduste teipimiseks sisetingimustes **pro clima RAPID CELL**.





Akende-uste tihendusteibid **pro clima CONTEGA SL, CONTEGA SOLIDO SL** – sisetingimustesse, üle krohvitatav.

pro clima CONTEGA EXO, CONTEGA SOLIDO EXO – välistingimustesse, üle krohvitatav.

pro clima CONTEGA IQ – sise- ja välistingimustesse, üle krohvitatav.

pro clima CONTEGA FINDEN EXO – isepaisuv vuugitihenduslint välitöödeks.

100 aastat



INTELLO®, ORCON F® ja pro clima® on Moll bauökologische Produkte GmbH registreeritud kaubamärk. INTELLO®, ORCON F® ja pro clima® kaubamärki tohib Eesti Vabariigis kasutada ainult Tervemaja OÜ kirjalikul loal.



Intelligentse auru- ja õhutõkkesüsteemi sertifikaat

Ametlik esindaja Eestis

TERVEMAJA OÜ

Tähe 135A, 50107 TARTU; Kadaka tee 2, 10621 TALLINN

Tel. 7405 509, 56 50 9709

e-post: tervemaja@tervemaja.ee

www.tervemaja.ee

Tootja

MOLL bauökologische Produkte GmbH

Rheintalstr. 35-43

68723 Schwetzingen, Saksamaa

www.proclima.com

www.proclima.ee

